VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel	36	und	Regel	70	PCT
----------	----	-----	-------	----	-----

REC'D 19 JUL 2004

				WIPO	PCT
Aktenzeichen des An 0000053647	melders oder Anwalts	WEITERES VORGE	vorläufigen Prüf	ungsberichts (Formb	
Internationales Akten	zeichen	Internationales Anmeldeda	tum (TagMonatUahr)	Prioritätsdatum (Ta	g/wonat/Janr)
PCT/EP 03/05952	2	06.06.2003		14.06.2002	
Internationale Patenti C08J9/00	klassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation und	IPK		
Anmelder					
BASF AKTIENG	ESELLSCHAFT				
Dieser intern beauftragten	ationale vorläufige Pi Behörde erstellt und	rüfungsbericht wurde von wird dem Anmelder gem	der mit der internatic äß Artikel 36 übermit	nalen vorläufigen telt.	Prüfung
	Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.				
Außerd und/od Behörd PCT).	und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Biatter filt von dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum				
Diese Anlag	Diese Anlagen umfassen insgesamt 3 Blätter.				
		C. L da a Danidona			
3. Dieser Berid	cht enthält Angaben z	u folgenden Punkten:			
1 🗵 (Grundlage des Besch	eids			
	Priorität				
III. 🗆 1	Keine Erstellung eine	s Gutachtens über Neuh	eit, erfinderische Tätio	keit und gewerblic	che Anwendbarkeit
IV 🗆	Mangelnde Einheitlicl	nkeit der Erfindung			
V ⊠	— Daniel og Gabil bingightligh der Nauheit der erfinderischen Tätigkeit und der				hen Tätigkeit und der ellung
VI □	The second secon			•	
VII □	Bestimmte Mängel de	er internationalen Anmeld	lung		
VIII 🗆	Bestimmte Bemerkur	ngen zur internationalen A	Anmeldung		
					:
			Datum der Fertigstellu	na dieses Berichts	
Datum der Einreich	lung des Antrags		Datain der i entgetend	3 3.0000 20	
02.12.2003			16.07.2004		
Name und Postans	schrift der mit der interna	ationalen Prüfung	Bevollmächtigter Bedi	ensteter	nes Petente.
beauftragten Behö	rde	•••	-		in the same of the
	ppäisches Patentamt 0298 München		Puttins, U		
(O))) Tel.	+49 89 2399 - 0 Tx: 523	3656 epmu d	Tel. +49 89 2399-866	1	The production of the second o
Fax:	: +49 89 2399 - 4465		161. +49 09 2393-000		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/05952

I.	Grundlage	des	Berichts
----	-----------	-----	-----------------

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):

•	Bes	chreibung, Seiten			
	1-10		in der ursprünglich eingereichten Fassung		
	Ans	prüche, Nr.			
	1-24		eingegangen am 24.05.2004 mit Schreiben vom 12.05.2004		
	Zeic	hnungen, Blätter			
	1/1		in der ursprünglich eingereichten Fassung		
 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofe unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 					
Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:					
		(nach Regel 23.1(b)).	setzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist		
		die Veröffentlichungss	prache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).		
		die Sprache der Übers worden ist (nach Rege	setzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht el 55.2 und/oder 55.3).		
3.	Hin: inte	sichtlich der in der inter rnationale vorläufige P	nationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die rüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:		
		in der internationalen .	Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.		
		zusammen mit der inte	ernationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.		
			träglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.		
		bei der Behörde nach	träglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.		
		Die Erklärung, daß da Offenbarungsgehalt d	as nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Ier internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.		
		Die Erklärung daß die	e in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen sprechen, wurde vorgelegt.		
4.	. Au	igrund der Änderungen	sind folgende Unterlagen fortgefallen:		
		Beschreibung,	Seiten:		
			Nr.:		
		•	Blatt:		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/05952

	Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus de angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).
--	---

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-24

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-24

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-24

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT



Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser **Feststellung**

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D1: WO 00/43442 A (EBERSTALLER ROMAN; SUNPOR KUNSTSTOFF GES MBH (AT); ARDUINI SCHUSTER M) (2000-07-27)

1. Neuheit (Art.33(2) PCT):

Der Gegenstand vorliegender Ansprüche 1 bis 24 ist neu im Vergleich zum Stand der Technik, wie er im Internationalen Recherchenbericht zitiert worden ist. In keinem der im Internationalen Recherchenbericht genannten Dokumente ist nämlich ein Verfahren zur Herstellung von expandierbaren Styrolpolymeren mit einem Molekulargewicht von mehr als 170.000 genannt, bei dem eine treibmittelhaltige Styrolpolymerschmelze mit einer Temperatur von 140 bis 300°C durch eine Düsenplatte mit höchstens 1,5 mm starken Bohrungen fördert und anschließend granuliert.

2. Erfinderische Tätigkeit (Art.33(3) PCT):

Der Gegenstand vorliegender Ansprüche 1 bis 24 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, da weder in D1, das als nächstliegender Stand der Technik betrachtet werden kann, allein noch in Verbindung mit einem anderen, im Internationalen Recherchenbericht genannten, Dokument aus den folgenden Gründen ein Hinweis auf das beanspruchte Verfahren zu entnehmen ist:

Dokument D1 offenbart ein Verfahren zur Herstellung von expandierbaren Styrolpolymerteilchen mit einem Molekulargewicht von 220 000 g/mol durch Förderung einer treibmittelhaltigen Polystyrolschmelze bei einer Temperatur von 120°C durch eine Düse mit einer Bohrung von 0,8mm und anschließender Granulierung. Die so hergestellten expandierbaren Polystyrolgranulatteilchen können weiterhin Flammschutzmittel und Pigmente enthalten (vgl. D1, Beispiel 1, Seite 4, Zeilen 1-3, Ansprüche).

Das in vorliegenden Ansprüchen beanspruchte Verfahren unterscheidet sich von dem

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

aus D1 bekannten Verfahren dadurch, daß die Förderung der Polystyrolschmelze durch die Düse bei einer Temperatur von 140-300°C durchgeführt wird.

Im Vergleich zur Lehre aus D1 besteht die Aufgabe in vorliegender Anmeldung darin, ein Verfahren zur Herstellung von expandierbaren Styrolpolymergranulaten mit kleiner Granulatgröße und einheitlicher Granulatgrößenverteilung zur Verfügung zu stellen, die sich gut zu Schaumstoffen mit homogener Struktur und hoher Zellzahl verschäumen lassen.

Die Anmelderin hat in zahlreichen Beispielen gezeigt, daß die gestellte Aufgabe durch das beanspruchte Verfahren unter Benutzung einer erhöhten Extruderdüsentemperatur gelöst werden konnte.


Da Dokument D1 ausdrücklich lehrt, die Temperatur der Extruderdüse auf 120°C abzukühlen, um ein vorzeitiges Aufschäumen zu verhindern, kann dieses Dokument das beanspruchte Verfahren nicht nahelegen. Das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit kann daher anerkannt werden.



15

20





11

Patentansprüche

- Verfahren zur Herstellung von expandierbaren Styrolpolymeren mit einem Molekulargewicht Mw von mehr als 170.000 g/mol, dadurch gekennzeichnet, dass man eine treibmittelhaltige Styrolpolymerschmelze mit einer Temperatur im Bereich von 140 bis 300°C durch eine Düsenplatte mit Bohrungen, deren Durchmesser am Düsenaustritt höchstens 1,5 mm betragen, fördert und anschließend granuliert.
 - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das expandierbare Styrolpolymer ein Molekulargewicht im Bereich von 190.000 bis 400.000 g/mol aufweist.
 - Verfahren nach Anspruch 1 oder 2. dadurch gekennzeichnet, dass das expandierbare Styrolpolymer eine Molekulargewichtsverteilung mit einer Uneinheitlichkeit Mw/Mn von höchstens
 3.5 aufweist.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass man als Styrolpolymer glasklares Polystyrol
 (GPPS), Schlagzähpolystyrol (HIPS), Acrylnitril-Butadien-Styrolpolymerisate (ABS), Styrol-Acrylnitril (SAN) oder
 Mischungen davon oder mit Polyphenylenether (PPE) einsetzt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die treibmittelhaltige Styrolpolymerschmelze in homogener Verteilung 2 bis 10 Gew.-t eines oder mehrerer Treibmittel, ausgewählt aus der Gruppe der aliphatischen Kohlenwasserstoffe mit 2 bis 7 Kohlenstoffatomen, Alkoholen, Ketone, Ether oder halogenierten Kohlenwasserstoffe, enthält.
- 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die treibmittelhaltige Styrolpolymerschmelze
 Weichmacher, wie Mineralöle, oligomere Styrolpolymere, Phtalate in Anteilen im Bereich von 0,05 bis 10 Gew.-%, bezogen
 auf das Styrolpolymerisat enthalten.
- 40 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass man die treibmittelhaltige Styrolpolymerschmelze mit einer Temperatur im Bereich von 160 bis 240°C durch die Düsenplatte fördert.

45





- 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass man die Düsenplatte mindestens auf die Temperatur der treibmittelhaltigen Polystyrolschmelze beheizt.

12

- 5
- 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser (D) der Düsenbohrungen am Düsenaustritt im Bereich von 0,2 bis 1,2 mm liegt.
- 10 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Düsenplatte Bohrungen mit einem Verhältnis
 L/D (Länge (L) des Düsenbereichs, dessen Durchmesser höchstens dem Durchmesser am Düsenaustritt entspricht, zum Durchmesser (D) am Düsenaustritt) von mindestens 2 aufweist.
- 15
- 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser (E) der Bohrungen am Düseneintritt der Düsenplatte mindestens doppelt so groß wie der
 Durchmesser (D) am Düsenaustritt ist.
- 20
- 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Düsenplatte Bohrungen mit konischem Einlauf mit einem Einlaufwinkel α kleiner 180° aufweist.
- 25 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Düsenplatte Bohrungen mit konischem Auslauf mit einem Auslaufwinkel β kleiner 90° aufweist.
- 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekenn20 zeichnet, dass die Düsenplatte Bohrungen mit mit unterschiedlichen Austrittsdurchmessern (D) aufweist.
- 15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die treibmittelhaltige Styrolpolymerschmelze
 35 0,05 bis 1,5 Gew-% Wasser, bezogen auf das Styrolpolymere, enthält.
- 16. Verfahren zur Herstellung von expandierbaren Styrolpolymeren mit einem Molekulargewicht Mw von mehr als 170.000 g/mol, um-fassend die Schritte
 - Polymerisation von Styrolmonomer und gegebenenfalls copolymersierbaren Monomeren,
- 45 b) Entgasungung des erhaltenen Styrolpolymerschmelze,

Empf.nr.:070 P.004

Empf.zeit:24/05/2004 10:03





c) Einmischen des Treibmittels und gegebenenfalls Additiven, in die Styrolpolymerschmelze mittels statischen oder dynamischen Mischer bei einer Temperatur von mindestens 150°C,

5

- d) Kühlen der treibmittelhaltigen Styrolpolymerschmelze auf eine Temperatur von mindestens 120°C
- e) Austrag durch eine Düsenplatte mit Bohrungen, deren
 Durchmesser am Düsenaustritt höchstens 1,5 mm beträgt und
 - f) Granulieren der treibmittelhaltigen Schmelze.
- 17. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass
 15 Schritt f) direkt hinter der Düsenplatte unter Wasser bei einem Druck im Bereich von 1 bis 10 bar erfolgt.
- 18. Expandierbare Styrolpolymere (EPS) erhältlich nach dem Verfahren gemäß Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass sie 20 höchstens 500 ppm an Styrolmonomeren enthalten.
 - 19. Expandierbare Styrolpolymere (EPS) mit einem Molekulargewicht $M_{\rm w}$ von mehr als 170.000 g/mol, dadurch gekennzeichnet, dass sie 0,05 bis 1,5 Gew-% Innenwasser enthalten.

25

20. Expandierbare Styrolpolymere (EPS) nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 90% des Innenwassers in Form von Innenwassertröpfichen mit einem Durchmesser im Bereich von 0,5 bis 15 μm vorliegen.

30

- 21. Expandierbare Styrolpolymere (EPS) nach Anspruch 19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, dass das Expansionsvermögen α höchstens 125 beträgt.
- 35 22. Expandierbare Styrolpolymere (EPS) nach einem der Ansprüche 18 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass sie in Form von Granulaten mit einem Durchmesser von 0,4 bis 1,8 mm vorliegen.
- 23. Expandierbare Styrolpolymergranulate (EPS) nach Anspruch 22,
 40 dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Schüttdichte von höchstens 700 g/l aufweisen.
- 24. Expandierbare Styrolpolymere (EPS) nach einem der Ansprüche
 18 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass sie 0,01 bis 30
 45 Gew.-% Pigmente enthalten.

Empf.nr.:070 P.005

Empf.zeit:24/05/2004 10:03

